PM HOT 365°

Sigillante siliconico acetossico resistente alle alte temperature

Descrizione del prodotto

PM HOT 365° è un sigillante siliconico acetossi resistente al calore che, reagendo all'umidità, forma una guarnizione in gomma elastica e durevole.

Benefici

- Resistenza alla temperatura fino a 365°C
- applicazioni di guarnizioni in loco

Applicazioni

PM HOT 365° è stata appositamente sviluppata come guarnizione liquida per sigillare porte di forni, piastre elettriche, impianti di riscaldamento e giunti dove è necessaria resistenza alle alte temperature. Esempi: scarichi, termostati, pompe, tubi di riscaldamento e parti di motori a bassa pressione.

Istruzioni per l'uso

Spessore minimo 2 mm per mano. Per ulteriori domande contattare il nostro servizio tecnico.

Caratteristiche tecniche

Modulo 100%	DIN 53504 S2	0,40 N/mm²
Base		Acetoxy
Tempo di reticolazione	@ +23°C/50% RH	± 2-3 mm/24 hours
Densità	ISO 1183-1	1,04 g/ml
Allungamento alla rottura	DIN 53504 S2	650%
Shore	DIN 53505	22
Tempo di formazione pelle	DBTM 16	10-40 minutes @ +23°C/50% RH
Resistenza alla temperatura		-40°C to +365°C
Resistenza alla trazione	DIN 53504 S2	1,80 N/mm²

Questi sono i valori tipici

Limitazioni

- Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastica morbida, neoprene e substrati bituminosi

Condizioni di applicazione

Temperatura di applicazione: da +5°C a +40°C (vale per ambiente e substrati). Tutti i supporti devono essere solidi, puliti, asciutti e privi di grasso e polvere. Pulire i substrati con Cleaner. PM HOT 365° aderisce perfettamente senza l'uso di primer alla maggior parte dei substrati non porosi, come vetro, legno verniciato, ceramica e smaltato. Testare sempre l'adesione prima dell'applicazione. Utilizzare la finitura per levigare la giunzione.

Verniciabilità

PM HOT 365° non è verniciabile.

PM HOT 365°

Sigillante siliconico acetossico resistente alle alte temperature

Pulizia

Il materiale e gli strumenti non polimerizzati possono essere puliti utilizzando Cleaner.Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Le mani possono essere pulite con le salviette.

Conservazione

Nella confezione originale non aperta, tra +5°C e +25°C, conservabilità fino a 15 mesi dalla data di produzione, conservato in luogo asciutto posto.

Salute e Sicurezza

La scheda dati di sicurezza del prodotto deve essere letta e compresa prima utilizzo. Questi sono disponibili su richiesta e tramite il sito web di Pm Solution srl.

Termini e condizioni di garanzia

PM SOLUTION garantisce che il suo prodotto è conforme, entro il suo periodo di validità, a la sua specificazione.

Note legali

Tutte le informazioni contenute in questo documento e in tutte le nostre altre pubblicazioni (comprese quelle elettroniche) si basano sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e sono di proprietà (intellettuale) esclusiva di Pm Solution. Nessuna parte di questo documento può essere copiata, mostrata a terzi, riprodotta, comunicata al pubblico o utilizzata in qualsiasi altro modo senza il consenso scritto di Pm Solution. Le informazioni tecniche contenute in questo documento sono indicative e non esaustive. Pm Solution non è responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, dovuti a errori (editoriali), incompletezza e/o inesattezza di questo documento. Ciò include, ma non è limitato a, incompletezza e/o inesattezza dovuta a cambiamenti tecnologici o qualsiasi ricerca condotta tra la data di pubblicazione di questo documento e la data di acquisto del prodotto. Pm Solution si riserva il diritto di modificare la formulazione del presente documento. Pm Solution non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, dovuti all'uso dei prodotti descritti in questo documento. L'utente deve leggere e comprendere le informazioni contenute in questo documento e in altri documenti relativi ai prodotti prima di utilizzare il prodotto. L'utente è responsabile dell'esecuzione di tutti i test necessari per assicurarsi che il prodotto sia adatto all'uso previsto. Non abbiamo alcuna influenza sul modo in cui viene applicato il prodotto e/o su eventuali circostanze relative ad eventi accaduti durante lo stoccaggio o il trasporto e pertanto non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni di qualsiasi sorta.